

Technické informace ŠKODA



Motip "škoda odstíny" jsou vysoce kvalitní akrylátové barvy v odstínové řadě Škoda.

Pro český trh byla tato řada vyrobena ve speciálním balení 200 ml.

Jedná se o univerzální odstíny - černá, bílá, základní barvu v akrylátové kvalitě, škálu barevných odstínů (hladké i matelické) a konečně tuto řadu doplňuje bezbarvý akrylátový lak s vysokým leskem.

Všechny aerosoly této řady mají unikátní trysky, které zaručují plochý střík jako u profesionální stříkací pistole a jsou otočné až o 360°.

Díky tomuto je zaručen přístup při stříkání i do míst, kde jsou jiné aerosoly již nefunkční.

Kvalita a vlastnosti

- Vysoce kvalitní akrylový sprej
- Velmi dobré přizpůsobení barev
- Velmi dobré krytí
- Odolný lesk
- Vynikající přilnavost
- Vysoká povrchová tvrdost a dobrá elasticita
- Dobrý tok, hladký povrch
- Rychleschnoucí
- Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
- Leštitelný povrch odolný vůči nečistotám
- Odolný proti povětrnostním vlivům, vůči světlu a UV záření
- Odolný proti poškrábání a narázům
- Po přelakování dvouvrstvým bezbarvým lakem se jednotlivé odstíny, a stejně tak i metalické, stávají v omezené míře odolné proti palivu

Fyzikální a chemické vlastnosti

- **Základ pojiva:** Akrylové kopolymery
- **Barva:** mnoho originálních auto odstínů a odstínů RAL
- **Zápach:** rozpouštědlo
- **Stupeň lesku** (při úhlu měření 60° podle DIN 67530): lesk: 80-85 jednotek lesku
- **Účinnost:**
V závislosti na konzistenci a barvě podkladu:
12 ml pro malá místa
200 ml je dostačující pro zhruba 1.3 m² v závislosti na odstínu
- **Doba schnutí (při 20°C, 50% relativní vlhkosti vzduchu):**
12 ml:
Odolný proti prachu: přibližně po 15 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 60 minutách
200 ml:
Odolný proti prachu: přibližně po 10 minutách
Suchý na dotek: přibližně po 50 minutách
Přelakovatelný dvouvrstvým bezbarvým lakem: po zhruba 30 minutách
- Vytvrzeno: přibližně po 24 hodinách
Doba schnutí závisí na okolní teplotě, vlhkosti vzduchu, a tloušťce aplikovaného nátěru.
- **Teplotní odolnost:** až do 110°C
- **Stabilita skladování:**
Aerosoly: 10 let, korekční tužky: 5 let, v případě vhodných skladovacích prostor (=10°-25°C, relativní vlhkost vzduchu max. 60%)
- **Velikost:**
korekční tužky 12 ml
aerosol 200 ml

Životní prostředí a etikety

Šetrné k životnímu prostředí: Výrobky European Aerosols jsou 100% bez obsahu těžkých kovů. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů.

Odstraňování odpadu: Odpady směsi a znečištěné obaly odstraňujte jako nebezpečný odpad. Vyčištěné obaly je možné předávat k recyklaci.

Značení obalů: Všechny produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s aktuálními předpisy ČR a EU, které se týkají značení obalů. Jedná se o aktuální verze následujících předpisů:

- Zákon č. 350/2011 Sb. o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon).
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP).
- Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače (v případě pokud se jedná o aerosol)
- Směrnice č. 75/324/EHS (ADD) – pokud se jedná o aerosol

Bezpečnostní listy pro produkty společnosti European Aerosols jsou v souladu s nařízením REACH 1907/2006/ES, čl. 31, příloha č. II.

Návod k použití

Před použitím si pečlivě přečtete a dodržujte varovné texty na etiketě!

Příprava povrchu:

- Očistěte povrch od nečistot, tuku a rzi. Pokud je to nutné, ošetřete vzniklá zkorodovaná místa výrobkem presto Rust Stop.
- Proveďte vyplnění a zbrúšení nerovných povrchů.
- Důkladně zakryjte okolí opravovaného místa maskovací páskou. Větší plochy by měly být zakryty také na záhybech a okrajích karoserie.
- Naneste MoTip Plnič nebo stříkací tmel na jemně zbrúšený povrch.
Nejprve zbrúste vrstvu tmelu brusným papírem P600, poté připravte povrch na finální úpravu s výrobkem MoTip plnič, nebo MoTip základ. Mokřým broušením důkladně zbrúste do hladka zaschlou vrstvu tmelu (brusný papír P1000).
- Plastové díly předem ošetřete MoTip základem na plasty.

Lakování:

- Povrch musí být čistý, suchý a bez tuku.
- Před použitím nádobku důkladně protřepejte po dobu 3 minut.
- Otestujte, zda se odstín spreje shoduje s originálním lakem.
- Barvu aplikujte ze vzdálenosti přibližně 20-30 cm.
- Naneste několik tenkých vrstev v intervalu 3 - 5 minut.
- Nestříkejte na povrch ošetřený syntetickou barvou!

2-vrstvý bezbarvý lak:

- Metalické barvy je třeba po 30 minutách od nanesení ošetřit bezbarvým lakem. Zabráníme tak napadení hliníkových částic v laku povětrnostními vlivy a vlivy prostředí.

Zřeknutí se odpovědnosti

Tyto aplikační technologické informace jsou uvedeny dle našich nejlepších znalostí. Poznámky uvedené v tomto dokumentu jsou však nezávazné a nezbavují zákazníka od provedení vlastních zkoušek, které mají zjistit, zda dodané produkty jsou vhodné pro speciální aplikace. Použití a zpracování leží mimo naši kontrolu a proto je výhradně v kompetenci uživatele. European Aerosols je zbaven odpovědnosti až do prokázání, že chyba byla způsobena European Aerosols.

17 dubna 2015

Tato verze nahrazuje všechny již dříve vydané verze.

Datum tisku: 02.05.2025

European Aerosols GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info-de@european-aerosols.com