

HB Body Chassis Coat - sprej

Antikoroziní barva přímo na kov i rez

- vysoká odolnost na paliva (nafta, benzín) a olej
- vynikající antikoroziní odolnost
- rychleschnoucí

Je vysoce kvalitní, jedнокroková (**základní a vrchní**) alkydová barva. Díky vysokému obsahu fosforečnanu zinečnatého zajišťuje **vynikající a dlouhodobou odolnost proti korozi**. Rychle schne, má skvělý rozliv a vysokou stálost barvy vůči UV záření a nepříznivým povětrnostním podmínkám. Je odolná na ropné produkty.

Je určena nejen k nátěrům podvozkových částí automobilů, ale zároveň i ke všem nátěrům kovových konstrukcí, klempířských prvků (střechy), oplocení a jiných předmětů ze železa, hliníku, zinku a všech druhů uhlíkových ocelí. **Lze jí aplikovat přímo na kov a to i na zkorodované povrchy nebo na dřevěné prvky.**

Bez praskání zvládne běžnou tepelnou roztažnost materiálů vystavených slunci.



Odstín: 11 RAL odstínů, černý odstín je v provedení satén i mat



Informace k aplikaci

Nanášejte ze vzdálenosti cca 20-30 cm od povrchu, do kříže, jednu až dvě vrstvy při teplotě 10°C–25°C. Mezi vrstvami nechte dobu odvětrání 10-15 minut.

Barva nevyžaduje žádný podkladový základní nátěr, ale v některých případech a to především na některých druzích hliníku nebo pozinku je dobré si barvu vyzkoušet na menší ploše. V některých případech stačí povrch jen přebrousit, ale v některých je potřeba použít základovou barvu P961 Etch Primer, P965 Wash Primer, P989 Epoxy Primer.

Zkorodované povrchy zbavte volných částí za použití ocelového kartáče nebo brusného kotouče.

Při nátěru dřeva musí být dřevo vyschlé.



Odvětrání: 10 - 15 min při 23°C



Doba schnutí: 24 hodin při 23°C



Protřepání: Ano, 2 minuty



Balení: 400ml

Měrná hmotnost: 0.78 ± 0.02 g/cm³

Pevný obsah: 30% +/-2% bez ředidla

Poznámka k produktu

Produkt do dobu prvních 30ti dní vyžrává a saténového povrchu dosáhne přibližně po této době. Do té doby může být produkt více lesklý.

Skladování

Ve stinném místě při teplotě +5°C - +25°C, 24 měsíců od data výroby. Použitelnost až tři roky.



Používejte pracovní ochranné pomůcky: Rukavice, ochranné brýle nebo masku pro ochranu dýchacích cest

Hodnoty VOC

Maximální obsah VOC daný směrnicí VOC (2004/42/EC) v této kategorii je 840g/l. Obsah VOC v tomto výrobku připraveného k použití je 840g/l.